

デンスバー材質一覧

材質	デンスバー 材質記号	色表示	機械的性質			対応するJIS規格	組織
			引張強度 (N/mm ²)	伸び (%)	硬度 (HRB)		
FC	E - C		250以上	-	75~95	FC250、FC300	共晶状黒鉛と 主としてフェライト地
	E - 2		200以上	-	75~95	FC200、FC250	
FCD	D - 4		400以上	15以上	65~92	FCD400-15	球状黒鉛とフェライト地
	D - S		450以上	10以上	78~95	FCD450-10	球状黒鉛と 主としてフェライト地
	D - 5		500以上	7以上	80~100	FCD500-7	球状黒鉛とフェライト、 パーライト地
	D - 6		600以上	3以上	93~105	FCD600-3	

※ 上記以外の材質も製作可能です。
製作条件等詳細はお問い合わせ下さい。

※ E2材はFC200のみ対応のサイズがあります。ご注意ください。
対象サイズ：150×510、150×710、150×910



ITOGI C&E GROUP

Casting for industrial foundation 産業の礎に
Environment for our future この国の未来に